



Tessile di Como spa
Via Castelnuovo, 3
22100 Como (CO)

Tel. 031 3312120 Fax: 031 3312180
e-mail: sclienti@textilecomo.com
Internet: www.textilecomo.com

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n°: **2701040-001**

Codice Cliente: 5793-1

Data Rapp. Prova: **20-mar-07**

Accettazione: **2701040**

Data Arrivo Camp.: **14-mar-07**

Data Inizio Prova: **14-mar-07**

Data Fine Prova: **20-mar-07**

Riferimenti: **---**

Spettabile:

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS SPA
Via Cav.P.Radici, 19
24026 Cazzano S.Andrea (BG)

C.a. Sig.ra M.Moretti - Div.Qu

Tel.: 035-724242

Fax: 035-741508

Descrizione articolo: **615**
Composizione dichiarata: **polipropilene**
Destinazione d'uso: **arredamento esterno**
Tipologia: **filato**
Note: **commessa 206310**
Contrassegnato: **A**
Restituzione: **nessuna richiesta di restituzione**
Campionamento effettuato dal Committente

I risultati di tutte le prove di seguito riportate si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e non implicano una approvazione del prodotto testato da parte del Tessile di Como.
E' vietata la riproduzione in forma parziale senza precisa autorizzazione da parte del Laboratorio del Tessile di Como.

PROVA	U.M	RISULTATO
20285 SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA (ACQUA DI PISCINA)		
Metodo:	UNI EN ISO 105 E03 :1998	
Strumento:	LINITEST - Heraeus	
Degradazione del colore	indice	4-5
Concentrazione di cloro attivo utilizzata	mg/l	20
20285 SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA (ACQUA DI PISCINA)		
Metodo:	UNI EN ISO 105 E03 :1998	
Strumento:	LINITEST - Heraeus	
Degradazione del colore	indice	4-5
Concentrazione di cloro attivo utilizzata	mg/l	50
20285 SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA (ACQUA DI PISCINA)		
Metodo:	UNI EN ISO 105 E03 :1998	
Strumento:	LINITEST - Heraeus	
Degradazione del colore	indice	4-5
Concentrazione di cloro attivo utilizzata	mg/l	100